

ヨドカラー鋼板-色別性能技術資料(参考値)

●ヨド Hyper GLカラー 萌<きざし>

	色名	マンセル値	日射反射率R _ε (%) λ=780~2500nm	明度 (L*)	光沢 (%)	塗膜耐久性の 種類	表示記号例	全国
	白	8.8BG 9.0/0.3	69	91	13	2類	CGLCCR-20	○
	クリーム	5.0Y 7.8/1.4	62	80	13	2類	CGLCCR-20	○
	アイボリー	1.7GY 7.6/0.6	63	78	13	2類	CGLCCR-20	○
	白銀	9.3B 7.1/0.3	59	79	15	2類	CGLCCR-20	○
	銀	3.6G 6.4/0.1	56	73	15	2類	CGLCCR-20	○
	灰	1.5B 5.1/0.4	59	56	13	2類	CGLCCR-20	○
	緑青	1.1BG 6.0/2.6	60	64	7	2類	CGLCCR-20	○
	緑	5.6G 3.1/1.9	45	36	6	5類	CGLCCR-50	○
	青	9.3B 3.8/4.0	50	39	13	5類	CGLCCR-50	○
	紺	2.8PB 2.4/2.2	48	31	7	5類	CGLCCR-50	○
	レンガ	8.5R 3.1/3.6	48	37	11	5類	CGLCCR-50	○
	栗	4.5R 2.5/2.8	46	31	10	5類	CGLCCR-50	○
	新茶	2.8Y 3.1/0.8	46	37	11	5類	CGLCCR-50	○
	茶	2.7YR 2.7/0.3	45	35	7	5類	CGLCCR-50	○
	濃茶	5.9R 2.6/0.6	45	32	7	5類	CGLCCR-50	○
	銀黒	9.4BG 4.2/0.3	43	46	5	2類	CGLCCR-20	○
	墨	9.2B 2.8/0.5	45	34	7	5類	CGLCCR-50	○
	黒	1.0PB 2.3/0.5	44	31	7	5類	CGLCCR-50	○

●ヨド Hyper GLカラー カラーGL

	色名	マンセル値	日射反射率R _ε (%) λ=780~2500nm	明度 (L*)	光沢 (%)	塗膜耐久性の 種類	表示記号例	全国
GS88H	ホワイト	5.9B 9.2/0.4	70	93	63	2類	CGLCCR-20	○
GS25H	シルバー	7.0B 6.4/0.3	56	78	60	2類	CGLCCR-20	○
GS20H	グレー	1.5B 5.5/0.6	60	60	60	2類	CGLCCR-20	○
GS70H	ライトグリーン	1.2G 6.4/1.7	60	68	65	2類	CGLCCR-20	○
GS12H	グリーン	5.0G 3.0/4.5	44	39	67	5類	CGLCCR-50	○
GS50H	ブルー	4.3B 3.3/5.9	53	42	70	2類	CGLCCR-20	○
GS30H	レンガ	0.8YR 2.4/6.5	48	35	63	5類	CGLCCR-50	○
GS60H	ブラウン	7.0YP 3.3/1.2	36	40	35	2類	CGLCCR-20	○
GS68H	ダークブラウン	4.5YR 3.1/0.4	36	40	30	2類	CGLCCR-20	○
GS75H	ブロンズ	3.8YR 3.2/3.7	40	43	57	2類	CGLCCR-20	○